

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	ÉTANCHEITE DES TUNNELS IMPERMEABILISATION PAR CAPILLARITE	07904

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

Non applicable

PARTIE 2 - PRODUITS

Vandex Super tel que fourni par Hydrotech ou équivalent.

PARTIE 3 - INSTALLATION

- 3.1.1 Tous les joints mur-toit et mur-plancher doivent être traités au VANDEX SUPER.
- 3.1.2 Appliquer une couche de VANDEX SUPER 1.5 kg/m² sur le plancher pour la pleine largeur du mur.
- 3.1.3 Appliquer une couche de VANDEX SUPER 1.0 kg/m² sur le dessus du mur.
- 3.1.4 Préparation du mélange, préparation de surface, pose et mûrissement en stricte concordance avec les recommandations du manufacturier.